

CERTIFICADO DE ANALISIS / ANALYSIS CERTIFICATE

CLIENTE <i>CUSTOMER</i>		PRODUCTO <i>PRODUCT</i>	LOTE Nº <i>BATCH No</i>
BOUGIES MAUVES		SOGUEWAX 40	2020-06192
PEDIDO Nº <i>ORDER Nº</i>	ALBARÁN Nº <i>DELIVERY NOTE</i>	FECHA DE EMISIÓN <i>DOCUMENT DATE</i>	CANTIDAD (KG) <i>QUANTITY (KG)</i>
PV-0075250	202100223	14/01/21	520
FECHA FABRICACIÓN <i>PRODUCTION DATE</i>	HOJA Nº <i>PAGE No</i>	ESPECIFICACIÓN - ÚLTIMA REVISIÓN <i>SPECIFICATION - LATEST REVIEW</i>	FECHA CADUCIDAD <i>EXPIRY DATE</i>
16/12/20	1 de 2	10/12/20	16/12/21
FABRICADO EN <i>MADE IN</i>	Nº Orden del Cliente <i>CUSTOMER ORDER</i>	COND. ALMACENAMIENTO <i>STORAGE CONDITIONS</i>	INFORME Nº <i>DOSSIER No</i>
Spain	EMAIL 12/01/2021	Store in original containers in a cool, dry, at a temperature between 5°C and 25°C	BA-00034213
DATOS ESPECIALES DEL CLIENTE <i>SPECIAL CUSTOMER DATA</i>			

CARACTERÍSTICAS <i>CHARACTERISTICS</i>	MÉTODO <i>METHOD</i>	UNID. <i>UNIT</i>	ESPECIFICACIONES <i>SPECIFICATIONS</i>	VALOR <i>VALUE</i>
Colour	VISUAL		Blanco/Marfil	Correcto
Congealing point	ASTM D 938	°C	32 - 42	33,2
Kinematic Viscosity at 100°C	ASTM D 445	CST	7 - 12	9,515
Penetration at 25°C	ASTM D 1321	1/10MM	45 - 65	56
Melting Point	ASTM D 127	°C	48 - 52	48,6
Índice de Yodo	EXTERNO	CG/G	50 - 56	55,45
Índice de peróxidos	EXTERNO	MEQ O2/KG	Max. 1	0,18
C12:0 Láurico	EXTERNO	%	Max. 1	0,09
C14:0 Mirístico	EXTERNO	%	Max. 1	0,17
C16:0 Palmítico	EXTERNO	%	9 - 14	12,81
C18:0 Esteárico	EXTERNO	%	22 - 30	22,89
C18:1 Oleico	EXTERNO	%	52 - 64	61,20
C18.2 Linoléico	EXTERNO	%	Max. 3	1,89

VºBº Jefe de Laboratorio

El laboratorio de Control de Calidad de Guerola, S.A. certifica que el producto del presente certificado de Análisis presenta los resultados analíticos detallados y es conforme con las especificaciones vigentes.

The Quality Control's laboratory from Guerola S.A. certifies that the product of the present Analysis Certificate has got the analytic results shown and they are in conformance with the updated specifications.



Fábrica Pol. Ind. IP7 Casa Vicari
Av. de Francia, 2
46890 Agullent Valencia
Tf: 96 290 70 32 (3 líneas)
Fx. 96 290 86 28
comercial@guerola-sa.com
atencioncliente@guerola-sa.com

Oficinas Pº de la Castellana, 150 - 2º Dcha.
28046 Madrid
Tfs. 91 457 55 64 (3 líneas)
Fx. 91 344 03 36
administracion@guerola-sa.com
central@guerola-sa.com

C18:3 Linolénico

EXTERNO

%

Max. 0,5


0,00

VºBº Jefe de Laboratorio

El laboratorio de Control de Calidad de Guerola, S.A. certifica que el producto del presente certificado de Análisis presenta los resultados analíticos detallados y es conforme con las especificaciones vigentes.

The Quality Control's laboratory from Guerola S.A. certifies that the product of the present Analysis Certificate has got the analytic results shown and they are in conformance with the updated specifications.



 **Fábrica** Pol. Ind. IP7 Casa Vicari
Av. de Francia, 2
46890 Agullent Valencia
Tf: 96 290 70 32 (3 líneas)
Fx. 96 290 86 28
comercial@guerola-sa.com
atencioncliente@guerola-sa.com

 **Oficinas** Pº de la Castellana, 150 - 2º Dcha.
28046 Madrid
Tfs. 91 457 55 64 (3 líneas)
Fx. 91 344 03 36
administracion@guerola-sa.com
central@guerola-sa.com